



Socli
HEIDELBERGCEMENT Group



i.tech



i.tech

VENEZIANO

Mortier anti-salpêtre

i.tech VENEZIANO anti sel est un mortier de sous enduit dédié à la restauration de murs anciens humides et saturés de sels. Il est destiné à être recouvert d'une finition de i.design CENT% FINITION, décliné en différentes versions et en 32 teintes, dont une fabriquée à partir de sables naturels.



Enduit

Propriétés

- i.tech VENEZIANO anti sel permet de traiter les sels de différentes natures (chlorures, nitrates et sulfates), tout en régulant l'hygrométrie à l'intérieur des habitations, grâce à la chaux qu'il contient.
- Facile d'utilisation, il est étudié pour un passage machine
- Ses résistances mécaniques douces préservent les supports de pierres ou briques anciennes de toute dégradation future
- Assurant le traitement mais également la protection des supports, il peut être teinté par un enduit de chaux en finition ou une peinture à la chaux colorée.

Usages

Sous enduit anti-salpêtre en application mécanique (D.T.U. 26.1), appliqué sur un mur préparé avec i.tech RINZAFFO.

Composition

Chaux hydraulique naturelle, additifs et adjuvants spécifiques



Caractéristiques principales

	Unités	Caractéristiques moyennes*
Masse Volumique apparente (poudre)	kg/m ³	1250
Résistances mécaniques à 28 jours	MPa	CSI
Absorption capillaire	-	Classe W1
Adhérence	N/mm ²	0,15
Coefficient perméabilité vapeur d'eau	μ	5/20
Réaction au feu	-	Classe A1
Durabilité	-	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Consommation	Kg/m ² /cm	26
Besoin en eau	L/sac	6

* Valeurs statistiques non contractuelles

Conditionnement

Sacs papier de 25 kg. Palettes de 63 sacs (1575 kg)



Conseils d'utilisation

- Toujours préparer le support en retirant les joints endommagés et en les réparant avec un rejointoiement de i.pro CHAUX SOCLI ou i.pro CHAUX RABOT. Appliquer i.tech RINZAFFO en 1^{er} couche, puis i.tech VENEZIANO.
- Travailler entre 5° et 30° C
- Protéger du soleil et du vent pour éviter une dessiccation trop rapide, par une bâche ou un filet de protection
- Humidifier le mur à refus la veille de l'application
- Toujours travailler sur des supports propres (dépeussés et sans tâche)
- Stocker les sacs de mortier dans un lieu sec et ventilé, 1 an après la date de fabrication indiquée sur les sacs
- Suivre les recommandations propres à chaque utilisation
- Suivre attentivement les précautions d'emploi mentionnées sur les sacs

Contre-indications

- Ne pas rajouter d'adjuvant
- Ne pas utiliser sur des supports gelés ou en cours de dégel

Version 3 – Septembre 2016

