

Enduit extérieur sur terre finition chaux application mécanique

.....

i.pro CHAULYS GRIS BEIGE et i.design CHAULYS BLANCHE sont particulièrement recommandées pour réaliser des mortiers d'enduits en deux couches. Ce sont de véritables chaux hydrauliques naturelles, améliorées par une adjuvantation spécifique et naturelle. Elles permettent de projeter facilement des mélanges chantiers constitués de chaux et de sable locaux (parfois aux granulométries imparfaites).

i.pro CHAULYS GRIS BEIGE et i.design CHAULYS BLANCHE sont uniques sur le marché et permettent une productivité et un gain de temps sur chantiers, en garantissant l'usage de chaux naturelles pour les travaux d'éco-construction ou de restauration.

Confection du mortier

Un mortier doit être obligatoirement constitué d'un mélange d'un ou plusieurs liants, de sable propre, d'eau pure et éventuellement d'adjuvants

- Introduire dans la cuve de la bétonnière une petite partie de l'eau pour la nettoyer de la gâchée précédente
- Introduire le sable et le liant, puis le reste de l'eau
- Bloquer la bétonnière dans la position malaxage, de 3 à 5 minutes pour obtenir un mortier homogène

Préparation du support

- Boucharder (piquer) les joints ou le vieil enduit. Sur un enduit ancien, il est également possible d'appliquer une résine d'accrochage. Arroser le support à refus la veille de l'application.
- Si le mur est très friable, appliquer un badigeon pour durcir la surface des joints sans détremper le mur s'il s'agit de terre puis, placer sur le support un treillis de verre ou un grillage galvanisé avant de projeter l'enduit.

Exécution de l'enduit

Elle s'effectue en 2 couches seulement au moyen d'un pot ou d'une machine à projeter.

- **1^{re} couche** : Épaisseur de 12 à 15 mm. Elle assure l'adhérence de l'enduit au support et l'imperméabilisation du mur. Elle est réglée mais non talochée. Elle doit rester rugueuse pour permettre l'accrochage de la 2^{ème} couche. Cette première couche est fortement dosée en liant.
- **2^e couche** : épaisseur comprise entre 20 et 25 mm (1^{ère} et 2^{ème} couche réunies). Elle décore le mur tout en le protégeant des agressions extérieures. Elle est moins fortement dosée en liant que la 1^{ère} couche. Elle est réglée puis, uniformisée à la taloche. Le lissage à la truelle est interdit pour éviter les remontées de laitance mais toutes les autres finitions sont permises.

Choix de la finition

- **Enduit écrasé** : Se réalise sur un mortier frais avec une truelle et une taloche. Faire en premier lieu un projeté rustique (crépis), à la truelle, puis écraser le mortier à la taloche.
- **Enduit jeté truelle** : Cette finition s'obtient avec une truelle sur mortier frais. Immédiatement après la projection du mortier sur le mur, il faut le dresser à la truelle et recommencer jusqu'à recouvrement complet du corps d'enduit.
- **Enduit lissé** : S'obtient sur un enduit frais avec la truelle, qui sert à lisser le mortier. En règle générale, pour éviter le retrait et la formation de fissurations, on lisse un enduit projeté manuellement.
- **Enduit gratté** : Cette finition s'obtient sur un enduit qui a fait sa prise, avec un gratton. Lorsque le mortier n'adhère plus aux clous du gratton, gratter pour uniformiser la couche de finition et éliminer les traces de laitance.
- **Enduit épongé** : Cette finition peut être réalisée sur enduit frais ou sur un enduit qui a fait sa prise.
- Sur enduit frais, le passage de la taloche éponge donnera un aspect granuleux à la surface. Les grains de sables sont lavés et mis en évidence à la surface de l'enduit.
- Sur enduit qui a fait sa prise, le passage de la taloche éponge provoque un vieillissement artificiel de l'enduit et apporte une patine au mur.

Précaution particulière

Toujours appliquer l'enduit sur un échafaudage bâché ou qui comprend un filet de protection du vent et du soleil.



ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: