

i.tech RINZAFFO

Enduits anti-salpêtre

i.tech VENEZIANO

Confection du mortier

- Il est fortement recommandé de préparer le mortier directement dans le malaxeur de la machine à projeter, qui servira à l'application.
- Pour de petites quantités, il est possible de réaliser le mélange à l'aide d'un malaxeur mélangeur Pro.
- Durée du mélange : 3-4 mn

Préparation du support

- Dégarnir les joints sur 1 à 2 cm sur, au minimum, 1 mètre au-delà de la bande évidente d'humidité
- Nettoyer le mur, si possible à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Comblers les joints à l'aide d'un mortier de chaux (1 vol. de i.pro CHAUX SOCLI ou i.pro CHAUX RABOT pour 2 vol. de SILISABLE n°2 0/2 mm). Le mortier doit affleurer les pierres.
- Attendre 7 jours minimum avant l'application de l'enduit anti-salpêtre i.tech RINZAFFO

Exécution de l'enduit

- L'enduit sera, de préférence pour une meilleure efficacité, appliqué à la machine à projeter. Il est important de respecter scrupuleusement les épaisseurs préconisées. Il est important que l'enduit anti-salpêtre soit appliqué sur une hauteur supérieure d'1 mètre aux traces d'humidité constatées sur le mur à restaurer.

1ère Couche :

- Appliquer le i.tech RINZAFFO sur 1 cm d'épaisseur.
- Attendre le durcissement complet (24 heures minimum) avant l'application de la 2ème couche au i.tech VENEZIANO

2ème Couche / corps d'enduit :

- Appliquer le i.tech VENEZIANO sur 2 cm d'épaisseur.
- Attendre 7 jours minimum avant l'application de la finition

Finition :

- La finition peut être réalisée à la peinture à la chaux, de type CENTRI STORICI ou à l'aide d'un mortier de chaux confectionné sur chantier. Le mortier i.design CENT% FINITION convient également parfaitement.

Dosages indicatifs

Pour combler les joints :

Mortier de chaux	1 Vol. de i.pro CHAUX SOCLI ou i.pro CHAUX RABOT	2 Vol. de SILISABLE n° 2 0/2 mm
-------------------------	---	---------------------------------------

Pour l'enduit anti-salpêtre :

1^{ère} couche	i.tech RINZAFFO		6 à 6,2 L d'eau environ
2^{ème} couche / Corps d'enduit	i.tech VENEZIANO		6 à 6,2 L d'eau environ
Finition	i.design CENT%	Pigmenté	4 à 5 L d'eau environ
		Sable Blanc, Roux, Gris- rose	4,5 à 5 L d'eau environ
		Sable Safran, Gris-blanc	5,5 à 6 L d'eau environ

Consommations indicatives (application mécanique) (kg/m²/cm d'épaisseur)

i.tech RINZAFFO	13 kg
i.tech VENEZIANO	26 kg

