

## i.design TECHNOCEM Blanc 32,5 R Abords de piscine



### Dosages

	Mortier de jointoiment esthétique
Liants	Dosages <sup>(1)</sup> 400 kg/m <sup>3</sup> 1 sac de 25 kg
Sable sec	6 seaux <sup>(2)</sup>
Eau	12,5 litres
Volume de béton	60 litres

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour un sac de 25 kg.

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

<sup>(3)</sup> Nos dosages sont donnés pour du sable sec. En cas d'utilisation de sable humide, ajouter environ 20 % à la quantité indiquée pour du sable sec.

