

i.pro BATICEM 12,5 R Montage blocs béton



Dosages

Recommandé	
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 350 kg/m ³
Sable sec	10 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres
Volume de béton	95 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

