

i.speed ULTRACEM 52,5 R Planchers, dalles



Dosages

Milieux agressifs	
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 400 kg/m ³
Sable sec	4 seaux ⁽²⁾
Gravillon	6 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres
Volume de béton	90 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

