

## i.tech FONDACEM 32,5 N Trottoirs, pose de bordure

### Dosages



**i.tech**



**FONDACEM  
32,5 N**

	Milieux agressifs		
	Béton de pose	Béton de calage	Mortier de jointoiment
<b>Liants</b>	Dosages <sup>(1)</sup> (à titre indicatif) 350 kg/m <sup>3</sup>	Dosages <sup>(1)</sup> (à titre indicatif) 350 kg/m <sup>3</sup>	Dosages <sup>(1)</sup> (à titre indicatif) 250 kg/m <sup>3</sup>
<b>Sable sec</b>	5 seaux <sup>(2)</sup>	5 seaux <sup>(2)</sup>	11 seaux <sup>(2)</sup>
<b>Gravillon</b>	7 seaux <sup>(2)</sup>	7 seaux <sup>(2)</sup>	
<b>Eau</b>	2 seaux <sup>(2)</sup>	2 seaux <sup>(2)</sup>	11 litres
<b>Volume de béton</b>	100 litres	100 litres	95 litres

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg.

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

