

## i.tech DURACEM 52,5 N HRC Béton de propreté et semelle

### Dosages



	Béton de propreté	Béton de semelle et radier	
		Béton non armé équivalent C 16/20	Béton armé équivalent C 20/25
Liants	Dosages <sup>(1)</sup> 150 kg/m <sup>3</sup>	Dosages <sup>(1)</sup> 350 kg/m <sup>3</sup>	Dosages <sup>(1)</sup> 400 kg/m <sup>3</sup>
Sable sec	9 seaux <sup>(2)</sup>	3,5 seaux <sup>(2)</sup>	3 seaux <sup>(2)</sup>
Gravillon	12 seaux <sup>(2)</sup>	5 seaux <sup>(2)</sup>	4 seaux <sup>(2)</sup>
Eau	15 litres	15 litres	15 litres
Volume de béton	150 litres	70 litres	65 litres

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour 1 sac de 25 kg.

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

