

i.tech DURACEM 52,5 N HRC Scellement de poteaux

Dosages



	Milieux agressifs	
	Béton non armé (équivalent C16/20)	Béton armé (équivalent C20/25)
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 350 kg/m ³	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 400 kg/m ³
Sable sec	3,5 seaux ⁽²⁾	3 seaux ⁽²⁾
Gravillon	5 seaux ⁽²⁾	4 seaux ⁽²⁾
Eau	1,5 seaux ⁽²⁾	1,5 seaux ⁽²⁾
Volume de mortier	70 litres	65 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 25 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

