

i.tech DURACEM 52,5 N HRC Trottoirs, solution coulée en place



Dosages

| Béton en milieux agressifs | |
|----------------------------|--|
| Liants | Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 400 kg/m ³ |
| Sable sec | 3 seaux ⁽²⁾ |
| Gravillon | 4 seaux ⁽²⁾ |
| Eau | 1,5 seaux ⁽²⁾ |
| Volume de mortier | 65 litres |

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 25 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

