

i.tech DURACEM 52,5 N HRC Chaussée en éléments préfabriqués



Dosages

Mortier de pose	
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 300 kg/m ³
Sable sec	11 seaux ⁽²⁾
Eau	11 litres
Volume de mortier	85 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 25 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

