

## i.tech DURACEM 52,5 N HRC Planchers, dalles



### Dosages

Milieux agressifs	
Liants	Dosages <sup>(1)</sup> (à titre indicatif) 400 kg/m <sup>3</sup>
Sable sec	3 seaux <sup>(2)</sup>
Gravillon	4 seaux <sup>(2)</sup>
Eau	15 litres
Volume de béton	65 litres

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour un sac de 25 kg.

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

