

i.tech ULTRACEM 52,5 Scellement de poteaux

Dosages



	Temps froid	
	Béton non armé (équivalent C16/20)	Béton armé (équivalent C20/25)
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 350 kg/m ³	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 400 kg/m ³
Sable sec	5 seaux ⁽²⁾	4 seaux ⁽²⁾
Gravillon	7 seaux ⁽²⁾	6 seaux ⁽²⁾
Eau	2 seaux ⁽²⁾	2 seaux ⁽²⁾
Volume de mortier	100 litres	90 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

