

i.tech ULTRACEM 52,5

Béton de propreté et semelle

Dosages



	Temps froid		
	Béton de propreté	Béton de semelle et radier	
		Béton non armé équivalent C 16/20	Béton armé équivalent C 20/25
Liants	Dosages ⁽¹⁾ 150 kg/m ³	Dosages ⁽¹⁾ 350 kg/m ³	Dosages ⁽¹⁾ 400 kg/m ³
Sable sec	13 seaux ⁽²⁾	5 seaux ⁽²⁾	4 seaux ⁽²⁾
Gravillon	17 seaux ⁽²⁾	7 seaux ⁽²⁾	6 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres	20 litres	20 litres
Volume de béton	200 litres	100 litres	90 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour 1 sac de 35 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

