

i.active RÉNOCAL HL 5

Enduits supports Rt2 (blocs de béton de granulats légers, briques)

Dosages



	Application mécanique
	2^{ème} couche
	Dépolluante
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 300 kg/m ³
Sable 0/3 mm	12 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres
Volume de mortier	110 litres

⁽¹⁾ Dosage calculé pour 1 sac de 35 kg.

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

⁽³⁾ Nos dosages sont donnés pour du sable sec. En cas d'utilisation de sable humide, ajouter environ 20 % à la quantité indiquée pour du sable sec.

Pour les enduits, il est important de suivre les conseils par type d'usage afin de respecter la compatibilité de l'ensemble des produits entre les différentes couches. Ainsi, si votre choix porte sur un usage «recommandé» en première couche d'enduit, conservez le même choix «recommandé» pour les couches d'enduit suivantes.

