

## i.pro RÉNOBAT NHL 5 Enduits support Rt1 (blocs de béton cellulaire autoclavés)

### Dosages



| Application manuelle |   |
|----------------------|---|
| Corps d'enduit       |   |
| Liants               | Dosages <sup>(1)</sup><br>350 kg/m <sup>3</sup> |
| Sable sec            | 10 seaux <sup>(2)</sup>                         |
| Eau                  | 20 litres                                       |
| Volume de mortier    | 100 litres                                      |

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

Pour les enduits, il est important de suivre les conseils par type d'usage afin de respecter la compatibilité de l'ensemble des produits entre les différentes couches. Ainsi, si votre choix porte sur un usage «recommandé» en première couche d'enduit, conservez le même choix «recommandé» pour les couches d'enduit suivantes.

