

i.pro RÉNOBAT NHL 5 Enduits pierres dures

Dosages



| | Application manuelle | |
|-------------------|---|---|
| | Gobetis | Corps d'enduit |
| | Traditionnel | Traditionnel |
| Liants | Dosages ⁽¹⁾ 450 kg/m ³ | Dosages ⁽¹⁾ 300 kg/m ³ |
| Sable sec | 8 seaux ⁽²⁾ | 11 seaux ⁽²⁾ |
| Eau | 20 litres | 20 litres |
| Volume de mortier | 85 litres | 105 litres |

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

Pour les enduits, il est important de suivre les conseils par type d'usage afin de respecter la compatibilité de l'ensemble des produits entre les différentes couches. Ainsi, si votre choix porte sur un usage «recommandé» en première couche d'enduit, conservez le même choix «recommandé» pour les couches d'enduit suivantes.

