

## i.pro RÉNOBAT NHL 5 Montage de pierres

### Dosages



Traditionnel	
Liants	Dosages <sup>(1)</sup> (à titre indicatif) 350 kg/m <sup>3</sup>
Sable sec	10 seaux <sup>(2)</sup>
Eau	20 litres
Volume de mortier	100 litres

<sup>(1)</sup> Dosage calculé pour 1/3 de Technocem et 2/3 de chaux pure NHL 5.

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

