

i.pro RÉNOBAT NHL 5 Montage blocs béton



Dosages

Traditionnel batardé avec i-pro TECHNOCEM 32,5 R	
Liants	Dosages ⁽¹⁾ (à titre indicatif) 350 kg/m ³
Sable sec	10 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres
Volume de mortier	90 litres

⁽¹⁾ Dosage calculé pour 1/3 de Technocem et 2/3 de chaux pure NHL 5.
⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

