

i.pro RÉNOBAT NHL 5 Pose de tuiles

Dosages



Recommandé	
Liants	Dosages ⁽¹⁾ 350 kg/m ³
Sable sec	10 seaux ⁽²⁾
Eau	20 litres
Volume de mortier	100 litres

⁽¹⁾ Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg

⁽²⁾ 1 seau de maçon = 10 litres.

