

## i.pro RÉNOBAT NHL 5 Scellement de carrelage



### Dosages

| Traditionnel      |   |
|-------------------|---|
| Usage individuel  |   |
| Liants            | Dosages <sup>(1)</sup><br>450 kg/m <sup>3</sup> |
| Sable sec         | 8 seaux <sup>(2)</sup>                          |
| Eau               | 13 litres                                       |
| Volume de mortier | 80 litres                                       |

<sup>(1)</sup> Tous les dosages sont calculés pour un sac de 35 kg

<sup>(2)</sup> 1 seau de maçon = 10 litres.

